

Эпоксидная модифицированная смола К-201

ТУ 2225-597-11131395-01 (изменение № 1)

СЭЗ № 78.22.62.222.П.000779.04.04 от 20.04.04

| | |
|----------------------------------|--|
| Описание продукта | Представляет собой продукт модификации эпоксидно - диановой смолы |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |
| Область применения | Используется для пропитки, заливки, обволакивания и герметизации деталей, а также в качестве клеев, электроизоляционных заливочных композиций, изоляционных и защитных покрытий, связующих для стеклопластиков |
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев |

Основные технические характеристики

| Сорт | Массовая доля, % | | Динамическая вязкость при 25 °С, Па·с, не более | Время желатинизации, мин, не менее |
|--------|------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| | эпоксидных групп, в пределах | летучих веществ, не более | | |
| Высший | 15,0 – 18,0 | 2,0 | 4,0 | 140 |
| Первый | 15,0 – 18,0 | 2,8 | 4,5 | 120 |