

Эпоксидно-диановая смола Э-40 неотвержденная и ее раствор в толуоле Э-40р

ТУ 2225-154-05011907-97,

СЭЗ № 78.22.62.222.П.002117.11.03 от 26.11.03

Описание продукта:	Растворимый и плавкий полимерный продукт конденсации эпихлоргидрина с дифенилолпропаном
Область применения	Для изготовления эмалей, лаков, шпаклевок, а также в качестве полупродукта для производства других эпоксидных смол, заливочных композиций и клеев
Внешний вид	Вязкая прозрачная жидкость (Э-40), прозрачная жидкость (Э-40р)
Гарантийный срок хранения со дня изготовления	1 год

Основные технические характеристики

Продукт	Массовая доля, %				Условная вязкость по ВЗ-246, Ø сопла 4 мм, при 20 °С,с	Цвет по иодометрической шкале, мг J ₂ /100 см ³ , не более	Чистота раствора смолы ^{**})
	эпоксидных групп, в пределах	омыляемого хлора, не более	иона хлора, не более	нелетучих веществ			
Э-40, Сорт высший	13 ÷ 15	0,3	0,0035	не менее 94	(25 ÷ 40)*)	3	73
Э-40, Сорт первый	13 ÷ 15	0,35	0,0035	не менее 94	(25 ÷ 40)*)	5	73
Э-40р, Сорт высший	13 ÷ 15	0,3	0,0035	в пределах 66,0 _{+1,5}	25 ÷ 40	3	73
Э-40р, Сорт первый	13 ÷ 15	0,35	0,0035	в пределах 66,0 _{+1,5}	25 ÷ 40	5	73

*Для раствора смолы Э-40 в соотношении 2:1 в толуоле;

**)% светопропускания, не менее.