

Эпоксидная модифицированная смола КДА

ТУ 2225-611-11131395-2005 (изменение №1)

СЭЗ № 78.01.06.222.П.001197.05.05 от 19.05.05

Описание продукта	Представляет собой продукт модификации эпоксидно-диановой смолы
Внешний вид	Вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета
Область применения	Используется в качестве связующих для стеклопластиков, клеев и электроизоляционных заливочных композиций
Гарантийный срок хранения	1 год

Основные технические характеристики

Массовая доля, %				Динамическая вязкость при 25°С, Пас, не более	Время желатинизации при (20±2)°С, мин, не менее
эпоксидных групп, не менее	летучих веществ, не более	иона хлора, не более	омыляемого хлора, не более		
21,5	1,5	0,008	0,60	4,5	70