

## Активный разбавитель для эпоксидных смол марки УП-616

ТУ 2225-555-00203521-99

<b>Описание продукта:</b>	Продукт конденсации эпихлоргидрина со смесью изомеров о- и п-крезола (60 % п-крезола+40 % о-крезола)
<b>Область применения</b>	Эпоксидная композиция, содержащая до 20 % УП-616, обладает высокими показателями разрушающего напряжения при растяжении и статическом изгибе. Придает композиции повышенную хим- и влагостойкость
<b>Внешний вид</b>	Бесцветная низковязкая жидкость
<b>Гарантийный срок хранения со дня изготовления</b>	1 год

### Основные технические характеристики

Массовая доля, %		Динамическая вязкость при 25°С, Па·с, не более
эпоксидных групп, не менее	омыляемого хлора, не более	
23,0	1,5	в пределах 0,006 - 0,008