

Эпоксидная модифицированная смола УП-563

ТУ 2225-336-09201208-94

Описание продукта	Представляет собой продукт взаимодействия олигоэфира с эпоксидно - диановой смолой
Внешний вид	Вязкая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Область применения	Используется для изготовления эластичных пропиточно-заливочных компаундов, клеев и связующих для стеклопластиков
Гарантийный срок хранения	1 год

Основные технические характеристики

Массовая доля, %				Динамическая вязкость при 80 °С, Па·с, не более	Кислотное число, мг КОН/г вещества, не более	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
эпоксидных групп, в пределах	летучих веществ, не более	иона хлора, не более	омыляемого хлора, не более			
7,0 – 9,0	0,5	0,007	0,5	2,5	1,0	50