

Эпоксидные модифицированные смолы Эпофом -1,-2,-3

ТУ 2225-596-11131395-2000 (изменение № 1)

СЭЗ № 78.22.62.222.П.000780.04.04 от 20.04.04

| | |
|----------------------------------|---|
| Описание продукта | Представляют собой продукты модификации эпоксидно-диановых смол |
| Внешний вид | Вязкая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета |
| Область применения | Используются в качестве защитных антикоррозионных покрытий металлических и бетонных строительных конструкций и емкостного оборудования от воздействия химически агрессивных сред; для устройства гидроизоляции, монолитных наливных покрытий бетонных полов; для грунтовки, выравнивания и нанесения отделочного слоя на различные поверхности; для склеивания различных материалов и получения инъекционных композиций для восстановления или усиления железобетонных конструкций. |
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев |

Основные технические характеристики

| Марка | Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее | Динамическая вязкость, Пас, не более | |
|------------|---|--------------------------------------|-----------|
| | | при 25 °С | при 50 °С |
| Эпофом - 1 | 15 | 18 | - |
| Эпофом - 2 | 11 | - | 10 |
| Эпофом - 3 | 13 | - | 7 |