

Эпоксидная модифицированная смола К-176

ТУ 2225-597-11131395-01 (изменение № 1)

СЭЗ № 78.22.62.222.П.000779.04.04 от 20.04.04

Описание продукта	Представляет собой продукт модификации эпоксидно - диановой смолы
Внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета
Область применения	Используется для пропитки, заливки, обволакивания и герметизации деталей, а также в качестве клеев, электроизоляционных заливочных композиций, изоляционных и защитных покрытий, связующих для стеклопластиков
Гарантийный срок хранения	1 год

Основные технические характеристики

Массовая доля, %		Динамическая вязкость при 25 °С, Па·с, не более	Время желатинизации, мин, не менее
эпоксидных групп, в пределах	летучих веществ, не более		
17,0 - 19,5	1,5	3,5	200