

## Общее описание

Представляет собой двухкомпонентный полимоочевинный состав ручного нанесения. Состоит из форполимера на основе изоцианата HDI (компонент А) и отвердителя полиаминного типа (компонент Б). Обеспечивает получение особо прочной монолитной пленки.

## Характеристики

- не содержит растворителей, не токсична после отверждения;
- высокая ударпрочность, износостойкость, устойчивость при низких температурах; простота в обращении: подбор цвета покрытия путем введения наполнителя;
- высокая пластичность, что препятствует образованию трещин;
- хорошая адгезия к поверхностям различной природы.
- Компонент Б содержит специальные добавки, снижающие истираемость, водопоглощение и водопроницаемость.
- высокий уровень шумопоглощения

## Рекомендуемое применение

- облицовка бетонных емкостей, плотин, каналов, насыпей, туннелей, труб, колодцев; гидроизоляция и декоративное покрытие чаш, в частности – стен и полов плавательных бассейнов;
- напольные покрытия производственных и складских помещений, торговых центров, многоэтажных парковок;
- антикоррозионные покрытия по черному металлу: внутренние и наружные покрытия стальных емкостей, силосов и труб, мостов, опор, свай, корабельных палуб;
- создание бесшовных декоративных покрытий.

## Свойства компонентов

	Компонент А	Компонент Б
Внешний вид	Маловязкая бесцветная жидкость	Однородная маловязкая жидкость
Вязкость при 25°С, Па·с	0,4-1,5	0,01-0,15
Аминное число	-	10-50
Содержание изоцианатных групп, %	16	-
Содержание основного вещества, %	100	100
Содержание летучих органических веществ, %	0	0

## Способ применения

Соотношение компонентов по весу А:Б = 100:100.

Композиция наносится ручным способом.

Соотношение компонентов по объему А:Б = 110:100

Рабочее время смеси, мин  $\geq$  40

## Характеристики смеси после смешения

Цвет	Различная цветовая гамма
Расход	1 кг/м <sup>2</sup> при 1 мм толщины
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,98-1,04
Время на отлип	Не более 3 ч при 20 С

## Характеристики отвержденного материала

Предел прочности при разрыве, МПа, не менее	10
Относительное удлинение при разрыве, %	300-450
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 24 ч	водонепроницаем
Водопоглощение в течение 24 ч, % масс., не более	1,0
Твердость, Шор А, усл.ед. не менее	50
Адгезия к поверхности, МПа не менее:	
бетона	1,5
металла	5,0
Теплостойкость при 175°С в течение 2 ч	Выдержал испытания

## Способ применения и рекомендации

- Продукт предназначен только для нанесения квалифицированным персоналом в соответствии с условиями техники безопасности (см. ниже).
- Температура нанесения – на 5С выше точки росы.
- Минимальная рекомендуемая рабочая температура +3°С. Не допускается попадание влаги в емкости с компонентами и на обрабатываемую поверхность.
- На очищенную от пыли, обезжиренную и сухую поверхность наносится полиуретановый или эпоксидный грунт (в зависимости от типа поверхности и ее подготовки)..
- Отвердевшая масса может быть удалена только механическим способом.

## Техника безопасности

При работе с составом использовать защитные очки, перчатки комбинезоны либо другую защитную одежду. В случае попадания состава в глаза следует промыть их водой в течении 15 мин и немедленно обратиться за медицинской помощью. Рабочее место должно хорошо вентилироваться.

## Хранение

Хранить материал в сухом прохладном хорошо вентилируемом месте в плотно закрытых контейнерах при температуре от 15 до 30°С. Защищать от солнечных лучей, нагревания.

Гарантийный срок хранения – 1 год.